

# Ceradur-eco

## Fémsómentes, diszperziós ápolószer

- ▲ Fluor- és szilikon tenzidmentes diszperziós ápolószer
- ▲ TBEP-, fémsó- és illatanyag mentes
- ▲ Kiváló filmképző tulajdonságok
- ▲ Az osztrák környezetvédelmi jellel kitüntetve
- ▲ Megfelel a DIN ICE 61340-5-1 (EN 61340-5-1) követelményeinek (anyagvizsgálati tanúsítvány TÜV Süd)
- ▲ Vezetőképes rugalmas padlóburkolatok bevonatolására is használható
- ▲ DIN 18032 tanúsítvánnyal rendelkezik
- ▲ A padló síkossága eléri a 0,4 és 0,6  $\mu$  közötti értéket
- ▲ A lépésnyomok polírozással történő problémamentes eltávolítása (kb. 1000 ford./perc)
- ▲ Részleges bevonateltávolítás alaptisztító használata nélkül az intenzív tisztítás keretein belül



DIN 18032



### Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, bevonatolható padlóburkolatokon, mint pl. PVC, gumi, linóleum, szívóképes természetes- és műkö. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges. Szintén alkalmas fa- és parafa felületek védelmére. Ne használjuk olyan felületeken, amelyek gyárilag védőréteggel vannak ellátva.

### Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A termék mop huzatba való beszáradását kerülnünk el. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerülnünk a huzatot.

#### Bevonás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 2–3 réteget kb. minden 30 perc elteltével vigyünk fel. Sikeres alap- vagy intenzív tisztítás és rövid száradási idő után a terméket hígítatlanul pl.: egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Anyagszükséglet : 25,0 ml/m<sup>2</sup> rétegenként.

#### Spray-szóró eljárás (a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására):

A terméket 1:1 arányban hideg vízzel hígítsuk. Szóróflakonnal vagy polírozógéppel (kb. 1000 ford./perc) dolgozzuk be. Anyagszükséglet : 1,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Bevonás (vezetőképes padlók):

Csak egy réteget vigyünk fel. Anyagszükséglet : 25,0 ml/m<sup>2</sup> rétegenként.

#### Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtalpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.



#### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Fagytól védve tartandó!

#### Összetevők

Műanyag diszperzió fémsómentes, polietilénvaxok, adalékok, lágyítók, tartósítószerke.  
pH-érték (koncentrátum): kb. 8,5

Cikkszám  
j201205

Kiszereleési egység (KE)  
2 x 5 L PCR-kannák (kartonban)

KE száma raklaponként  
56